

- **Secado rápido**
- **Bajo olor**
- **Buena capacidad de relleno**
- **Facilidad de lijado**

**1 DESCRIPCIÓN**

Barniz acuoso.

**2 USOS TÍPICOS**

Recomendado para relleno de madera en interior.

**3 CERTIFICADOS/ENSAYOS**

"Calidad del aire interior" siguiendo la legislación Francesa (Legislación del 19 de Abril del 2011 referente al etiquetado de los productos de construcción o de revestimiento de paredes y pavimentos y de las pinturas y barnices y sobre sus emisiones de contaminantes volátiles)	A+
--	----

**4 CARACTERÍSTICAS**

Substrato:	Madera
Rendimiento práctico:	10 - 12 m <sup>2</sup> /L por capa (Dependiendo del soporte y las condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación:	Brocha, rodillo de pelo corto
Tiempo de secado: (a 20 °C e 60 % de humedad relativa)	Superficial – cerca de 30 minutos Sobre pintura – cerca de 3 horas
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles):	Valor límite de la UE para este producto (cat. A/e): 130 g/L. Este producto contiene como máx. 104 g/L COV. (El valor de COV arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE)
Estabilidad en almacén:	3 años almacenado en envases de origen, en interior, entre 5 y 40 °C

**5 MODO DE EMPLEO**
**5.1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

Las maderas deben estar convenientemente lijadas y limpias de toda contaminación.

**5.2 CONDICIONES AMBIENTALES**

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humedad relativa:	Inferior a 70 %
Humedad del soporte:	Entre 8 y 12 %

**CIN Woodtec es una marca registrada da CIN, S.A.**

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

**12-000 BARNIZ TP SÚPER**  
**(VERNIZ TP SUPER)**

Revisión: Febrero 2016

**5.3 CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN**

Preparación del producto:	Agitar hasta homogeneización completa, teniendo cuidado en no formar espuma
Dilución:	Producto listo al uso
Aplicación:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aplicar una capa de Barniz TP Súper, Para obtener superficies sin marcas de superposición y que puedan originar diferencias de color, se aconseja aplicar el producto uniformemente, evitando su acumulación. Asegurar durante su aplicación, que la brocha y el rodillo están bien empapados del producto. Asegurar una buena ventilación después de la aplicación para que el secado se haga correctamente.</li><li>- Lijar la madera en el sentido de las fibras con lija de papel de grano 180 / 220.</li><li>- Para acabado, aplicar dos capas de Movidur Super Satinado (ref. 12-330), lijando entre manos con lija de grano 220.</li></ul>

**6 OBSERVACIONES**

Barniz TP Súper no debe aplicarse en maderas muy densas (superior a 1000 Kg/m<sup>3</sup>), como por ejemplo el Ipê: En estos casos se recomienda la aplicación de barnices de base solvente [Movidur Classic Brillante (ref. 48-010), Movidur Classic Mate (ref. 48-050) y Movidur Classic Satinado (ref. 48-040)]. En maderas de elevada densidad (superior a 800 Kg/m<sup>3</sup>) como por ejemplo el Sucupira, Tatajuba o Wengê, debe ser efectuado un ensayo previo antes de la aplicación del Barniz TP Súper.

**7 SEGURIDAD, SALUDE Y AMBIENTE**

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar solamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado en lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Se deberá tener en cuenta la legislación en vigor relativa al Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura del rótulo del envase y de la Ficha de Seguridad del producto son fundamentales.

**CIN Woodtec es una marca registrada da CIN, S.A.**

Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de esta Ficha Técnica. Pinturas CIN asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos dados por Pinturas CIN, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y que constituyen su mejor conocimiento atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo en caso alguno, hacer responsable a Pinturas CIN. Sólo serán aceptadas las reclamaciones relativas a defectos de fabricación o los pedidos no conformes con el pedido. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN será, respectivamente, la sustitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.