

BARNICES Y LASURES SUELOS DUROCIN 2K WB

ACUOSO

DUROCIN



Fecha de actualización: Enero 2016



DUROCIN 2K WB PARA SUELOS DE MADERA SOMETIDOS A UN ELEVADO DESGASTE

Barniz de última generación bicomponente, especialmente formulado para suelos de madera donde es necesaria una elevada resistencia al roce.

Disponible en dos acabados, satinado y mate. DUROCIN 2K WB responde a las necesidades de la arquitectura actual de interiores y proporciona un excelente acabado, sin alterar el color original de la madera ofreciendo una gran dureza y resistencia a las manchas.

Este producto respeta los límites establecidos por la Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la mejora del medio ambiente.

- ALTA RESISTENCIA AL ROCE
- NO ALTERA EL COLOR DE LA MADERA
- FÁCIL DE APLICAR
- BAJO OLOR
- SECADO RÁPIDO
- RÁPIDA REOCUPACIÓN DEL ESPACIO

DUROCIN 2K WB

77080 SATINADO
77090 MATE

PARA SUELOS DE MADERA SOMETIDOS A UN ELEVADO DESGASTE

CARACTERÍSTICAS

- Secado rápido
- Excelente adherencia entre capas
- Aplicable sobre superficies anteriormente barnizadas
- Rápida recuperación de los espacios

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Los soportes deben de estar secos, limpios, libres de polvo, grasas y otros contaminantes.

Superficies nuevas:

Efectuar un lijado de la madera en el sentido de las vetas con lija de grano medio. Recomendamos quitar el polvo con un trapo húmedo. Llenar las juntas con una mezcla de barniz y un 15-20% de serrín de la propia madera.

Repintado:

Si el barniz anterior está en mal estado o no tiene buena adherencia eliminarlo por completo mediante lijado o decapado y proceder como para maderas nuevas. Si está en buen estado lijar suavemente para abrir el poro y limpiar el polvo cuidadosamente.

APLICACIÓN

Se recomienda aplicar tres manos efectuando un lijado entre capas para mejorar el aspecto del barnizado.

Preparación:

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. Producto listo al uso. No diluir.

Filtrar el componente 1 (resina). Con el producto se provee el filtro adecuado.

Agitar bien durante 1 minuto y dejarlo en reposo durante 5 minutos antes de la aplicación del producto.

Proporciones de la mezcla:

Barniz Suelos A. Resistencia (resina): 10 partes.

Barniz Suelos A. Resistencia (catalizador): 1 parte.

Duración de la mezcla: 3 horas.

Aplicación:

Brocha y rodillo. Limpiar los utensilios con agua antes de que se sequen.

Tiempo de secado:

Superficial: 1 horas.

Repintado: 4 horas.

(a 20°C y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:

10 m²/L por mano.

COV'S:

Satinado y Mate: Medio (8,00-24,99%)

Valor límite de la UE para este producto (cat.A/j) 140 g/l (2007/2010).

Este producto contiene un máx. 139 g/l COV.

La reducción de COV's contribuye a la mejora del Medio Ambiente.

ENVASES DISPONIBLES

Cajas de 3 mezclas con un contenido total de 16,5L (3 x 5L de resina y 3 x 0,5L de catalizador)



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE, S.A.U

Provenza 12 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com
www.valentine.es



 **Valentine**

 **CIN**